LAKARA d.o.o.
stroji, proizvodna oprema, servis
E: info@lakara.si
W: www.lakara.si
T: + 386 31 702 029
LAKARA d.o.o.
Zminec 20A
SI - 4220 Škofja Loka

ALDO PRO 11 X

Brezbarvna voskasta zaščita pred korozijo z mazalnim učinkom.

Namen in način uporabe:

ALDO PRO 11 X priporočamo za zunanjo zaščito kovinskih delov ali sklopov – orodij za predelavo plastičnih mas, ki bodo izpostavljeni škodljivim vplivom med skladiščenjem.
Sredstvo enakomerno nanesite s pršilom ali čopičem po celotni površini, ki je bila predhodno temeljito očiščena in razmaščena – priporočamo, da za čiščenje uporabite Čistilo 56.
Čim debelejši je zaščitni film, boljša je zaščita pred korozijo.
Za odstranjevanje zaščitnega filma **PRO 11X** predlagamo ČISTILO 56.

Prednosti ALDO PRO 11 X:

- čas sušenja je pri sobni temperaturi zelo kratek;
- zaščiti pred korozijo najmanj eno leto (odvisno od debeline nanosa, pogojev izpostavljenosti, natančnosti čiščenja pred zaščito);
- delno ščiti pred mehanskimi poškodbami (odvisno od debeline nanosa);
- lahko topen v Čistilu 56, delno topen v ostalih izdelkih ALDO, ki vsebujejo topila;
- pri ponovni uporabi orodja za predelavo plastike material zelo hitro razgradi in povsem odstrani zaščitni sloj iz orodja.

Tehnični podatki:

Barva	prozoren film
Gostota pri 20°C	0,715 g / ml (tekočina)
Osnova	sintetični voski v negorljivih topilih
Korozivni zaščitni test	100 h DIN 50021
Plamenišče	brez DIN 51378
Temperaturno področje uporabe	od - 40 °C do + 70 °C (posušen zaščitni sloj) od + 5 °C do + 35 °C (razpršilec)

Informacije, naročila:
Peter 040/857 695 peter.bokal@lakara.si
Cvetko 031/702 029 cvetko.dolenc@lakara.si

LAKARA d.o.o.
stroji, proizvodna oprema, servis

E: info@lakara.si
W: www.lakara.si
T: + 386 31 702 029

LAKARA d.o.o.
Zminec 20A
SI - 4220 Škofja Loka